

**Technisches Datenblatt**

Seite 1 von 1

Produkt: jura - Skinfolie Typ: ob

überarbeitet am 25.11.2013

---

**Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

Bezeichnung : jura – Skinfolie Typ ob  
Artikel – Nr. : 110-1-XXXX-XXXX-XXX

Hersteller : jura-plast GmbH  
Rosenstr. 6  
D - 91244 Reichenschwand

Tel 09151 / 86310  
Fax 09151 / 863130  
E-Mail folien@jura-plast.de

Notrufnummer: w.o.

---

**Abmessungen**

Folienbreite: 280 - 1200 mm  
Folienstärke: 80 - 500 µm  
Kern 70 oder 76 mm IW

<b>Technische Eigenschaften</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>Wert</b>
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1872/1	0,92
Schmelzindex	g/10 min	DIN 53735	1,7 - 2,2
Schmelztemperatur	°C		100 - 120

**Folieneigenschaften bei 50my Folie**

Zugfestigkeit	längs	N/mm <sup>2</sup>	ISO 527	26
	quer	N/mm <sup>2</sup>	ISO 527	18
Reißdehnung	längs	%	ISO 527	250
	quer	%	ISO 527	600
Dart-drop Test		g	ASTM D1709	110
Trübung		%	ASTM D1003	< 6
Glanz			DIN 67 530	> 80
Reibwert			DIN 53 375	55

Diese Angaben sind nach besten Wissen und unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt erarbeitet worden. Es handelt sich um typische Werte und keine Spezifikation. Der Kunde hat die Produkte in eigener Verantwortung daraufhin zu überprüfen, ob sie für seine speziellen Bedürfnisse geeignet sind