

Technisches Datenblatt

Seite 1 von 1

Produkt: jura - Skinfolie Typ: sh, shx, shxx

überarbeitet am 25.11.2013

Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung : jura - Skinfolie Typ sh, shx und shxx
Artikel – Nr. : 111-2-XXXX-XXXX-XXX

Hersteller : jura-plast GmbH
Rosenstr. 6
D - 91244 Reichenschwand

Tel 09151 / 86310
Fax 09151 / 863130
E-Mail folien@jura-plast.de

Notrufnummer: w.o.

Abmessungen

Folienbreite: 280 - 1200 mm
Folienstärke: 80 - 500 µm
Kern 70 oder 76 mm IW

Technische Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte	g/cm ³	ISO 1872/1	0,93
Schmelzindex	g/10 min	DIN 53735	1,7 - 8
Schmelztemperatur	°C		85 - 120

Folieneigenschaften bei 50my Folie

Zugfestigkeit	längs	N/mm ²	ISO 527	26
	quer	N/mm ²	ISO 527	18
Reißdehnung	längs	%	ISO 527	250
	quer	%	ISO 527	600
Dart-drop Test		g	ASTM D1709	110
Trübung		%	ASTM D1003	< 6
Glanz			DIN 67 530	> 80
Reibwert			DIN 53 375	55

Diese Angaben sind nach besten Wissen und unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt erarbeitet worden. Es handelt sich um typische Werte und keine Spezifikation. Der Kunde hat die Produkte in eigener Verantwortung daraufhin zu überprüfen, ob sie für seine speziellen Bedürfnisse geeignet sind.